

TEHNIČKE INFORMACIJE

HS 2K ImpactOil PROZIRNO



doba[®]
On Top!



Prirodno ulje za najzahtjevnije podove

2 K High Solid ulje za drvene podove na biljnoj bazi. Naglašava prirodne karakteristike drva uz postizanje izuzetnih svojstava. Stoga je prikladno u najzahtjevnijim javnim i privatnim prostorima i čak mokrim područjima. Zahvaljujući dobroj penetraciji drvo će biti očuvano ali otvorenih pora i s mogućnošću "da diše". Uspoređujući s 1K uljima, 2K tehnologija osigurava brže sušenje, manju osjetljivost na prljavštinu i bolju otpornost na vodu i kemikalije.

- Prikladnost za prostorije izložene velikoj količini vlage
- Ušteda vremena obradom u 1-dnevnom sustavu
- Visoka ekonomičnost upotrebe
- 100% čvrste tvari - bez otapala
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema BGR 181 za radna područja
- Sigurna i jednostavna obrada
- Dostatan je jedan premaz valjkom
- Može se koristiti već nakon 24 sata
- Prikladno za dječje igračke prema EN 71-3

Područje primjene:

Prikladno za impregnirajući prvu obradu drvenih podova. Prikladno i za prostorije izložene velikoj vlazi, kao što je kupaonica, wellness zona, itd. Protuklizno prema BGR 181 i DIN 51130 skupini procjene R10. Prikladno za dječje igračke, ispunjavaju se zahtjevi norme DIN EN 71-3 - "Pomicanje određenih elemenata". Prikladno za gotovo sve europske i egzotične vrste drveta. Provjerite LOBA popis vrsta drveta, na www.loba.de. U slučaju dvojbe, valja kontaktirati proizvođača. Prikladno i za površinsku obradu cementne mase za izravnavanje WAKOL Z 615 i WAKOL Z 625, u kombinaciji s voskom LOBASOL[®] HS Akzent 100.



Podaci o proizvodu

Kataloški broj

10610

	750 g		4		400
	2,5 kg		4		120

11/12/2019



LOBASOL[®]



Podaci o proizvodu

Sastojci modificirana biljna ulja, suhi materijali bez kobalta

Skladištenje i prijevoz 36 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Nije osjetljivo na smršavanje.

GISCODE Ö10/DD+

Upute za obradu

- Smjesu promješajte, dodajte otvrdjavač u omjeru 10:1 i dobro promješajte (moguće i strojno LOBATOOL mikserom). Ako treba promješati samo dio količine, treba ga izvagati. Nakon miješanja, transparentno ulje se može koristiti 2 sata, a ulje u boji 1 sat.
- Površina mora biti stručno izbrušena, a vlažnost drveta maks. 12%.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine. Temperatura prostorije +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40% do 65%, temperatura materijala +18 °C do +25 °C. Omogućite dovoljno prozračivanje prostorije.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBATOOL kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljepilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Razrjeđivač

Proizvod je spremjan za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

Uređaj za nanošenje/potrošnja materijala

LOBATOOL valjak za ulje s Microfaser 60-80 ili LOBATOOL lopatica (špahtla, gleter) / 30-60 ml(g)/m² ovisno o upijanju podloge. Izjednačite pomoću LOBATOOL special bež pad.

Vrijeme sušenja

- Moguće hodanje nakon 12 sati.
- Iskoristivo nakon 24 sata.
- Pokrivanje nakon 5 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artiklom LOBATOOL Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.





Upute za obradu

Nanošenje valjkom:

- pripremite podlogu.
- Nanesite tanki sloj ulja LOBATOOL valjkom za ulje s mikrovlaknima od 60-80.
- Pustite da djeluje približno 1 sat.
- Izjednačite površinu polirkom i umetnutom special LOBATOOL bež podloškom (pad).

Primjena na cementnoj masi za izravnavanje WAKOL Z 615 i WAKOL Z 625:

Priprema:

- Nanesite WAKOL Z 615 ili WAKOL Z 625 masu za izravnavanje za izravno korištenje u skladu s podacima proizvođača WAKOL i pritom uvažite tehničke informacije.
- Nemojte brusiti masu za izravnavanje, nego samo eventualne E neravnine dijelom uklonite oštricom.

Postizanje nauljene/navoštene površine:

- nanesite tanak sloj sredstva LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil koristeći LOBATOOL valjak za ulje s mikrovlaknima veličine 60 do 80, potrošnja maks. 40-50 g/m²
- Nakon kraćeg djelovanja izravnajte površinu strojem za pranje podova i podmetnutom LOBASAND posebnom bež podloškom.
- Sušenje tijekom noći.
- Pažljivo nanesite tanak sloj voska LOBASOL[®] HS Akzent 100 LOBATOOL ravnom lopaticom dio po dio (otpr. 20 g/m²).
- Nakon kraćeg djelovanja od svega nekoliko minuta izravnajte površinu strojem za pranje podova i podmetnutom bež podloškom LOBASAND SpecialPad.

Više pojedinosti potražite u dijelu „Standardna preporuka za primjenu sredstva WAKOL Z 615 i WAKOL Z 625 kao iskoristive površine - lakiranje i uljenje masa za izravnavanje“.

Važne napomene

Nije odobreno za nanošenje prskanjem.

Sav višak materijala mora se ukloniti kod izjednačavanja površine. Na pojedinim egzotičnim vrstama drveta moguća su dulja sušenja.

Natopljene krpe, podloške i druga radna sredstva moraju se držati u zatvorenim spremnicima. Ulje povezano s prašinom brušenja, krpama i sl. smočite vodom i stavite u kantu s poklopcem ili zbrinite na mjesto zaštićeno od požara jer postoji opasnost od samozapaljenja.

Nanošenje lopaticom moguće je samo kod drvenih podova s ispunjenim spojevima. Ulje unutar spojeva neće se osušiti dulje vrijeme.



HS 2K ImpactOil PROZIRNO



doba[®]
On Top!

Opće napomene

Čišćenje alata: alat očistite otapalima, primjerice sredstvom za čišćenje kistova.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoča. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoče koristite pokrov LOBATOOL Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Bočno ljepljenje: parket koji nije dobro zalijepljen, drvene daske, drveni podovi, industrijski parket i parket preko sustava podnog grijanja, kao i vrste drva koje lakše upijaju vlagu, (npr. bukva) zamjetno se šire i skupljaju pod utjecajem promjene klime unutar prostorije (vlažnost zraka, temperatura). Kod primjene ulja bočno sljepljivanje i nerpravilne pukotine u spojevima nisu primjetne.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljestvica mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljestvica.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primjenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljuvajući novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s [®] označavaju prava trgovačke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

