

TEHNIČKE INFORMACIJE

2K InvisibleProtect

ADVANCED
TECHNOLOGY



Najnovija zaštita površine parketa i drvenih podova na bazi vode. Za posebno velika opterećenja habanja. Očuvan je prirodni izgled i osjećaj neobrađenog drveta. Gotovo nevidljivi sloj istovremeno je izvanredno otporan na ogrebotine zahvaljujući vrhunskim sirovinama. Elastično, izvanredno otporno na kemikalije i trošenje.

- Prirodna struktura i osjećaj poput neobrađenih drvenih podova
- Sistem u dva sloja bez primera
- Certificirana zaštita od proklizavanja prema BGR 181 za radna područja
- Bez izgleda poliranja
- Izvanredna otpornost na kemikalije
- Lako se čisti, poput lakiranih površina
- Bez intenziviranja, originalna boja drveta ostaje kao u neobrađenom stanju

Područje primjene:

Prikladno za parket, drvo i podove od pluta. Protuklizno prema BGR 181 i DIN 51130 skupini procjene R9.



Podaci o proizvodu

Kataloški broj

11474

| | | | | | |
|--|------|--|---|--|-----|
| | 1 kg | | 6 | | 360 |
| | 5 kg | | 2 | | 96 |

Stupanj sjaja (približno)*

9

Kruta tijela

32 ±2%

Viskoznost DIN 4

28 ±2s

Skladištenje i prijevoz

12 mjeseci stabilno skladištenje. Nije opasan teret prema ADR-u. Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštitite od smrzavanja.

GISCODE

W2/DD+

2004/42/CE

EU-granična vrijednost proizvoda (kat. A/j): 140 g/l (2010).

Ovaj proizvod sadrži maksimalno 47 g/l organski hlapive tvari (VOC)(pomiješano s otvrdiocaem).

* Stupanj sjaja mjeri se pod kutem od 60° na staklu. Ovisi o debljini sloja i klimatskim uvjetima (temperatura i rel. vlažnost zraka) tijekom sušenja. Vrijednosti služe samo za orijentaciju.

10/12/2019



Upute za obradu

- Proizvod protresite, dodajte otvrdjivač u bazu u omjeru 10:1 i dobro protresite. Ako se miješaju djelomične količine, upotrijebite LOBATOOL mjernu posudu ili izvagajte komponente. Nakon miješanja može se koristiti unutar 2 sata.
- Površina mora biti stručno izbrušena, a vlažnost drveta maks. 12%.
- Pod mora biti suh i bez ikakvih starih slojeva, ulja, masti, voska, silikona, prašine od brušenja i druge prljavštine. Temperatura prostorije +15 °C do +25 °C, relativna vlažnost zraka 40% do 75%, temperatura materijala +18 °C do +25 °C. Omogućite dovoljno prozračivanje prostorije.
- Materijal nemojte stavljati na pod, nego koristite LOBATOOL kantu sa sredstvom za pečaćenje.
- Dobro protresite materijal.
- Slijedite opće i prema potrebi specifične radne propise. Više informacija u vezi s oznakama GISCODE potražite u Uputama za uporabu na www.wingis-online.de.
- Ovaj proizvod dio je „Connected Systems“ tvrtke LOBA i Wakol. Odobrene kombinacije s Wakol parketnim ljeplilima saznajte preko „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Razrjeđivač

Proizvod je spremjan za nanošenje i ne smije se razrjeđivati!

Uredaj za nanošenje/potrošnja materijala

LOBATOOL valjak Deluxe 120 / 110-130 ml(g)/m² = 8-9 m²/l(kg)

Međubrušenje

U roku od 24 sata može se prelakirati bez međubrušenja, a nakon toga samo uz brušenje. Ravnomjernija površina postiže se međubrušenjem prije zadnjeg premaza. Koristite LOBASAND perforiranu podlošku P180 ili finiju, druga mogućnost je LOBASAND brusna mrežica P180 ili finija. Prije prelakiranja uklonite svu prašinu.

Vrijeme sušenja

- Najranije se može prelakirati nakon 4-6 sata.
- Pažljiva upotreba nakon 4 do 6 sati.
- Međubrušenje najranije nakon 8-10 sati.
- Manje opterećenje nakon 24 sata.
- Puno opterećenje i pokrivanje nakon 5 dana.
- Moguće je ranije prekrivanje artikлом LOBATOOL Cover 400, pojedinosti potražite u Tehničkim informacijama o proizvodu.



Upute za obradu

Preporuka za punu strukturu, posebno jako istrošena područja:

Moguće kod lijepljenja bez pomicanja, odnosno, čvrstog elastičnog lijepljenja. 2K InvisibleProtect ^{A.T.} za svjetlige vrste drveta poput hrasta, jasena, javora i svijetle bukve. Kako bi se smanjio rizik vidljivih prijelaza, posebice kod kritičnih i vrsta drveta intenzivnih boja, prije prvog premaza može se nanijeti 2K InvisibleProtect ^{A.T.} sa sredstvom WS EasyPrime kao temeljni premaz.

- Stručno pripremite podlogu.
- Valjkom nanesite 2K InvisibleProtect ^{A.T.}
- Sušenje 8-10 sati
- Međubrušenje
- Valjkom nanesite 2K InvisibleProtect ^{A.T.}

Preporučena alternativna struktura za specijalno istrošena područja:

Struktura kombinira optiku i haptiku nauljene površine s karakteristikama čišćenja lakiranih površina.

- Stručno pripremite podlogu i izbrisite je.
- Nanesite temeljni premaz LOBADUR[®] HS 2K Intensive ^{A.T.}
- Sušenje prema tehničkim informacijama.
- Valjci 2K InvisibleProtect ^{A.T.}

Za jako pohabana područja potreban je dodatni sloj sredstva 2K InvisibleProtect ^{A.T.} Međubrušenje prije zadnjeg nanosa treba obaviti LOBASAND brusnim flisom i podmetnutim brusnim trakama P240.

Primjena na plutu:

Zapunite tek nakon dovoljnog strvrdnjavanja ljepila.

Neobrađeno prirodno pluto:

- Valjkom nanijeti dva sloja 2K InvisibleProtect ^{A.T.}
- Nakon prvog sloja ostaviti da se suši preko noći (smanjuje opasnost od bubrenja zrnatog materijala).
- Međubrušenje prije zadnjeg premaza.

Tvornički obrašeno pluto

Uzmite u obzir podatke isporučitelja pluta. Ako je prikladno za dodatno lakiranje, nakon međubrušenja nanesite jedan sloj 2K InvisibleProtect ^{A.T.}

Renoviranje / dodatno lakiranje starih slojeva

Temeljito čišćenje sredstvom LOBACARE[®] CareRemover. Potrebna je primjena polirke i special LOBATOOL zelena podloška (pad). Ostaci sredstava za njegu moraju se potpuno ukloniti. Čak i mali ostaci mogu dovesti do neprijanjanja laka. Naknadno ispiranje čistom vodom (neutralizacija). Nakon sušenja izvršite temeljito međubrušenje. Nanesite valjkom jedan sloj 2K InvisibleProtect ^{A.T.}

Važne napomene

Kod hrapavije površine drveta, nakon međubrušenja možete nanijeti dodatni sloj sredstva 2K InvisibleProtect ^{A.T.} Zaštitni proizvodi za premazivanje podlage jedinstvenu ekstramat površinu promijenit će u sjajniju. Stoga preporučujemo da to ne učinite. Umjesto toga, površinu ovisno o opterećenju treba međufazno izbrisuti i naknadno nanijeti još jedan sloj laka 2K InvisibleProtect ^{A.T.}





Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoča. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoče koristite pokrov LOBATOOL Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Međubrušenje: ako je nanešeno više slojeva laka, doстатno međusobno prianjanje slojeva može se postići unutar 24 sata bez međubrušenja, a nakon toga se može prelakirati samo s međubrušenjem. Ravnomjerna površina postiže se međubrušenjem prije zadnjeg premaza. Nakon svakog međubrušenja temeljito uklonite svu prašinu.

Međudjelovanje: materijali koji sadrže omekšivač, primjerice podloge tepiha, nožice namještaja, kotačići stolice, elastična montažna ljepila mogu uzrokovati omekšavanje i promjenu boje. Nakupine unutar spojnica mogu uzrokovati dodirne i optičke nedostatke. Izlaganje bojama za kosu, gumenim kotačima automobila, motociklima, biciklima i sličnim predmetima mogu izazvati trajne i nepopravljive promjene boje na površini.

Connected Systems: Proizvodi koji su testirani koristeći Connected Systems optimirani su tako da se kod stručne obrade ne izaziva tamnjjenje, kao posljedica kemijske interakcije površinske obrade i ljepila.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljuvajući novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s [®] označavaju prava trgovачke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.

